



PHASE	INGREDIENT	INCI	%	FONCTION	% Naturalité
A	EAU DEMINERALISEE	Water (Aqua)	85,95		85,95
	ERYLITE® F8030 PERSONAL CARE	Erythritol	5,00	Hydratant	5,00
B	VIVAPUR® CS 032 XV	Microcrystalline Cellulose (and) Xanthan Gum	5,00	Agent rhéologique	5,00
C	SODIUM BENZOATE	Sodium Benzoate	0,50	Conservateur	0,00
D	CLOISONNE® VIBRANT RASPBERRY F90H	Mica (and) Titanium Dioxide (and) Iron Oxides (and) Silica	1,00	Nacre	1,00
	FLAMENCO® GOLD 220C	Mica (and) Titanium Dioxide	0,50	Nacre	0,50
E	PARFUM MISS FRIANDISE (Robertet)	Parfum	0,05	Parfum	0,05
	VIVAPUR® CS SENSORY 5	Microcrystalline Cellulose	2,00	Agent de toucher	2,00
F	SOLUTION D'ACIDE CITRIQUE A 50%	Water (and) Citric Acid	QS	Ajuteur de pH	QS

% Origine naturelle avec eau de formulation*

99,50

MODE OPERATOIRE

Introduire la phase B sous agitation modérée puis homogénéiser 20 min sous vive agitation.
 Ensuite, introduire la phase C et homogénéiser jusqu'à totale dispersion.
 Introduire la phase D puis la phase E et homogénéiser 5 minutes.
 Enfin, ajuster à pH 4,8 - 5,3 avec la phase F.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Gel rose brillant

pH : 4,8 - 5,3

Viscosité : 12 000 - 17 000
 Brookfield, DVI,
 spindle 5, speed
 10
 mPa.s